

10-211 CASHMERE

Date de révision: Août 2013

- **Toucher très doux**
- **Bonne opacité**
- **N'acquérir pas les rayures blanchâtres**
- **Film d'excellente résistance au développement de moisissures**

Description

Peinture de plus haute qualité avec un effet décoratif que personnalise la douceur en décoration de murs en intérieur qui leur donne un touche raffinée.

Usages habituels

Peinture de plus haute qualité pour l'application de murs en intérieur. Application sur n'importe quel support habituellement utilisé dans le domaine du génie civil, notamment sur, plâtres synthétiques, enduits et placoplâtre.

Certificats/Tests

- Classification selon NP 4378 - Peintures aqueuses pour supports en intérieur:
 - Brillant spéculaire - Mat (inférieur ou égal a 5 avec angle d'incidence à 85°)
 - Résistance à la lavabilité et à frottement humide - Class II (5000 cycles de frottement humide)
 - Résistance à fissuration à épaisseurs élevées - Jusqu'à 200 microns d'épaisseur sec
- Réaction au Feu - A2-s1, d0, selon EN 13501-1.
- Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils) - A+.

Caractéristiques

Aspect.....	Mat total ^{a)} /lisse
Teintes.....	Blanc et couleurs
Supports	Tout type de supports utilisés en intérieur
Rendement.....	10 à 14 m ² /L par couche (selon le type du support et les conditions d'application.
Procédé d'application.....	Rouleau anti-goutte et brosse
Temps de séchage (à 20° C et 60 % d'humidité relative).....	Hors poussière – Env. 30 minutes Recouvrable – 3 à 4 heures
COV (Composés Organiques Volatils).....	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30g/L. Ce produit contient au max. 21 g/L COV. ^{b)}
Conditionnement.....	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5° et 40 °C

Notes:

- Classification selon la NP EN 13300 - Produits de peinture et systèmes de peintures aqueuses pour supports et plafond en intérieur.
- La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.

10-211 CASHMERE

Date de révision: Août 2013

Mise en œuvre

Préparation de la surface

Tous les supports devront être secs, solides et ne présenter ni poussières, ni graisses et autres contaminants.

Supports neufs - Sur des supports friables ou poussiéreux, broser et, ensuite, appliquer une couche de Primário Cinolite (réf. 54-850). Sur des supports alcalins appliquer une couche de Primário Cinolite HP (réf. 10-850). Sur des plaques de plâtre, appliquer une couche de Glycelo Prim (réf. 21-422).

Supports préalablement peints - Brosset pour enlever l'ancienne peinture non adhérente et refaire les zones abîmées. Ensuite, procéder comme indiqué pour les supports neufs.

Supports préalablement enduits de chaux - Brosset soigneusement. Si le support est totalement sans chaux, appliquer Primário Cinolite (réf. 54-850); sinon, appliquer une couche de Primário Cinolite Incolor (réf. 54-852).

Supports contaminés avec moisissures et algues - Traiter avec Artibiose HP (réf. 21-711) et, ensuite, procéder comme indiqué pour les supports neufs.

Supports avec des taches sèches d'humidité, nicotine, fumée de foyer ou d'incendie - Brosset et appliquer une couche de Primário Stop Manchas (réf. 45-335).

Conditions de l'environnement

- Température ambiante:
 - Supérieure à 5° C
- Humidité relative:
 - Inférieure à 80%
- Température du support:
 - 2 à 3° C au dessus du point de rosée

Mise en œuvre

- Préparation du produit:
 - Agiter jusqu'à homogénéisation complète
- Dilution:
 - Au rouleau anti-goute/à la brosse - première couche diluée avec 10% d'eau et couches suivantes diluées avec 5% d'eau
- Application:
 - Appliquer 2 à 3 couches de Cashmere

Observations:

1 - Dans certaines couleurs et dans les cas où la couleur finale contraste fortement avec celle du support, il faut utiliser une base de couverture Polyprep 900 (réf 12-900).

2 - L'application de cette peinture n'est pas recommandée pour zones de passage fréquent, pour la possibilité de l'aspect devenir poli.

3 - Pour maintenir un effet doux de la peinture devrait procéder de la façon suivante:

Il faut attendre 28 jours après application de la peinture avant le lavage des surfaces peintes, conformément à prévu dans la norme NP 4378. Frotter légèrement la zone à nettoyer, en utilisant un chiffon doux humidifié avec un détergent neutre. Ne pas utiliser un chiffon sec et détergents abrasifs parce que la friction peut conduire des marques brillantes.

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température.

Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la FICHE DE SECURITE du produit sont essentielles.