

**17-680 ANTI-SALPÊTRE
(ANTI-SALITRE)**

- Bonne applicabilité
- Bonne adhérence

1 DESCRIPTION

Revêtement aqueuse.

2 USAGES HABITUELS

Recommandé pour l'application sur les murs intérieurs ou extérieurs destinés à effectuer un traitement préventif des murs avec des efflorescences. Permet retarder l'apparition d'efflorescences (dépôts de sels formée sur la surface du béton ou des mortiers de ciment à partir de substances solubles dans l'eau qu'ont précipité pour l'évaporation).

3 CERTIFICATS/TESTS

Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française:(Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
---	----

4 CARACTERISTIQUES

Teinte:	Blanc
Supports:	Murs et façades
Rendement pratique:	10 à 14 m ² /L (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Rouleau anti-goutte, brosse
Temps de séchage: (à 20 °C et 60 % d'humidité relative)	Hors poussière – environ 1 heure Recouvrable – environ 16 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/L. Ce produit contient au max. 66 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE)
Conditionnement:	3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

5 MISE EN ŒUVRE
5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Enduits de ciment – Les supports doivent être secs et ne présenter aucunes poussières, graisses et autres contaminants. Brosser si nécessaire afin d'éliminer les particules non adhérentes. Les zones qui présentent de l'efflorescence et de l'enduit abîmé doivent être retirées, en élargissant sur une superficie supérieure à celle contaminée. Ensuite enduire la zone affectée et attendre le séchage total du ciment, qui dure environ 1 mois. Il faut éliminer les causes de l'infiltration d'humidité pour éviter la réapparition des efflorescences.

Enduits préalablement peints – Faire un nettoyage soigneux avec jet d'eau sous pression ou brosser pour enlever l'ancienne peinture non adhérente. Dans les zones avec de l'efflorescence procéder comme indiqué pour les enduits de ciment.

5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au dessus du point de rosée. Ne pas appliquer la peinture sur des supports trop chauds par exposition au soleil.

5.3 CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Prêt à l'emploi
Application:	Appliquer une couche d'Anti-Salpêtre.

**17-680 ANTI-SALPÊTRE
(ANTI-SALITRE)****6 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT**

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la Fiche de Sécurité du produit sont essentielles.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande. L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.